

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНКИ										
Толщина, мкм	Ширина, мм	Вид	Кг/ рулон, нетто	Кол-во рулонов/короб	Кол-во коробов/поддон	Кол-во рулонов/поддон	Вес нетто, кг	Вес брутто (пленка + втулка + короб), кг	Кол-во ярусов/паллета	Паллет
12,5	150	полурукав	4,4	2	48	96	422,4	465,6	2	
	200		5,8	2	48	96	556,8	609,6	2	
	250		7,3	2	48	96	700,8	768,0	2	
	300		8,8	1	72	72	633,6	698,4	3	
	350		10,2	1	72	72	734,4	806,4	3	
	400		11,7	1	48	48	561,6	614,4	2	
	450		13,2	1	48	48	633,6	691,2	2	
	500		14,6	1	48	48	700,8	768,0	2	
	550		16,1	1	24	24	386,4	422,4	1	
	600		17,5	1	24	24	420,0	458,4	1	
650	19	1	24	24	456,0	496,8	1			
15	150	полурукав	4,4	2	48	96	422,4	465,6	2	1
	200		5,8	2	48	96	556,8	609,6	2	
	250		7,3	2	48	96	700,8	768,0	2	
	300		8,8	1	72	72	633,6	698,4	3	
	350		10,2	1	72	72	734,4	806,4	3	
	400		11,7	1	48	48	561,6	614,4	2	
	450		13,2	1	48	48	633,6	691,2	2	
	500		14,6	1	48	48	700,8	768,0	2	
	550		16,1	1	24	24	386,4	422,4	1	
	600		17,5	1	24	24	420,0	458,4	1	
	650		19	1	24	24	456,0	496,8	1	
	700		20,4	1	24	24	489,6	530,4	1	
750	21,9	1	24	24	525,6	569,8	1			
800	23,4	1	24	24	561,6	607,9	1			
19	200	полурукав	6,2	2	48	96	595,2	648,0	2	
	250		7,8	2	48	96	748,8	816,0	2	
	300		9,3	1	72	72	669,6	734,4	3	
	350		10,9	1	72	72	784,8	856,8	3	
	400		12,4	1	48	48	595,2	648,0	2	
	450		14	1	48	48	672,0	729,6	2	
	500		15,5	1	48	48	744,0	811,2	2	
	550		17,1	1	24	24	410,4	446,4	1	
	600		18,6	1	24	24	446,4	484,4	1	
	650		20,2	1	24	24	484,8	525,6	1	
	700		21,7	1	24	24	520,8	561,6	1	
	750		23,3	1	24	24	559,2	603,4	1	
800	24,9	1	24	24	597,6	643,9	1			
25	250	полурукав	7,8	2	48	96	748,8	816,0	2	
	300		9,3	1	72	72	669,6	734,4	3	
	350		10,9	1	72	72	784,8	856,8	3	
	400		12,5	1	48	48	600,0	652,8	2	
	450		14	1	48	48	672,0	729,6	2	
	500		15,6	1	48	48	748,8	816,0	2	
	550		17,1	1	24	24	410,4	446,4	1	
	600		18,7	1	24	24	448,8	487,2	1	



1



Требования к пленке

Наименование показателя		Нормируемое значение	
внешний вид		Пленка должна быть без отверстий, разрывов, трещин и складок, с ровно обрезанными краями, с ровной намоткой.	
цвет		Оптима Бесцветная, с синим оттенком	Оптима Лайт Бесцветная, Шампань
Разрушающее напряжение при	вдоль	500	300
	поперек	500	300
Относительное удлинение при	вдоль	100	70
	поперек	100	70
Термоусадка, %, при 80 С, не менее	вдоль	20	20
	поперек	20	20
Термоусадка, %, при 120 С, не менее	вдоль	30	20
	поперек	20	20
Динамический коэффициент трения, пленка/пленка, не более		0,35	0,35
Прозрачность пленки, %, не менее		87	60
Остаточное содержание мономера винилхлорида, ppm, не более		1	1
Отклонение намотки по торцам рулона, мм, не более		5	7
Условия хранения и транспортировки		В закрытом сухом помещении, искл. попадание солнечных лучей, при температуре не более 23 С. В случае транспортировки и хранения пленки при температуре выше рекомендованной, даже в течение короткого периода, может вызвать деформацию рулона и потерю вышеназванных свойств.	
Гарантийный срок хранения		9 месяцев со дня изготовления	